

# LASURE TRANSLUCIDE DEMIDEKK

Lasure en phase aqueuse



04.2009

La Lasure Translucide Demidekk est une lasure en phase aqueuse pour le bois, en extérieur, basée sur une formulation exclusive, constituée d'une combinaison de résines alkydes/acryliques et renforcée avec des composants bloquant le rayonnement Ultra Violet. Ceci donne une bien meilleure protection du bois que les lasures conventionnelles.

C'est un produit écologique avec un coefficient d'émissions COV (max. 50g/l) bien en-dessous de la norme Européenne en vigueur (130g/l).

Il peut être utilisé soit sur des supports neufs, soit sur des bois prétraités (imprégnés) soit sur des supports anciennement peints.

Ce produit contient des agents conservateurs contre le développement des moisissures et champignons.

Le film se tend bien, facile à appliquer il sèche rapidement.

Comme primaire sur des supports neufs, utiliser le Visir Clear Primer

---

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type .....	Alkyde/Acrylique
Couleur.....	suit carte des teintes
	Mise à la teinte sur Jotun Multicolor
Viscosité.....	75-85cP
Poids Spécifique.....	1,05
Matières sèches en volume.....	38%
Point Eclair.....	NA

---

## MISE EN ŒUVRE :

Epaisseur de film, sec.....	35 microns
Epaisseur de film, humide.....	90 microns
Rendement théorique sur bois brut.....	7-9 m <sup>2</sup> /l
Rendement théorique sur bois raboté.....	13-15 m <sup>2</sup> /l
Méthode d'application.....	Brosse, pistolet ou rouleau
<b>Réglage pistolet airless :</b>	
Buse.....	0,38 mm / 0,015 pouce
Angle de projection.....	65-80 degrés
Pression à la buse.....	15-18 MPa / 150-180 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Temps de séchage (à 23°C et 50% HR) :</b>	
Hors poussière.....	2 heures
Sec au toucher.....	heures suivant climat
Délai de recouvrement.....	8 heures
Nettoyage/Dilution.....	Eau/ne pas diluer

## **DONNEES SECURITE :**

Une fiche de données de sécurité a été publiée pour ce produit.

La réglementation Européenne limite à 130g/l de COV (cat. A/e) jusqu'à 2010.

La lasure translucide Demidekk contient un maximum de 50 g/l de COV.

---

**FLAMMABILITE :** ininflammable

---

## **GENERALITES :**

Mise à la teinte.....	Machine à teinter Jotun Multicolor à partir des bases C, Jaune et Rouge
Emballage.....	0.9, 2.7 et 9 litres
Remarques.....	Bien mélanger. Le contenu de boîtes avec des numéros de batch différents doivent être mélangés afin d'éviter d'éventuelles différences de teinte. Des applications anciennes de produits contenant des huiles minérales ou des bitumes peuvent provoquer une décoloration des des nouvelles applications, en particulier pour les teintes claires. Ne pas peindre lorsqu'il y a un risque de condensation ou de pluie. Les surfaces préalablement revêtues de cire peuvent donner des problèmes d'adhérence. Pendant l'application et le séchage la température de la surface à peindre doivent au-dessus de +5°C. Il est essentiel de traiter les extrémités avec 3-4 couches de lasure Demidekk humide sur humide. Les Bases ne peuvent être utilisées sans mise à la teinte en machine. Ne pas rajouter des huiles ou tout autre ingrédient. Craint le gel transporter et stocker hors gel.

## **INSTRUCTIONS D'UTILISATION :**

### **PREPARATION DE SURFACES :**

La surface doit être propre et sèche avant application de la lasure Demidekk.

Bois neufs : avant ou immédiatement après le montage appliquer à la brosse une couche de Visir Clear Primer. Rappelez-vous de traiter toutes les extrémités avec 3-4 couches humide sur humide.

Les surfaces seront alors traitées avec la lasure Demidekk dans les trois mois maximum.

Bois anciens, altérés par le temps et les intempéries : Lessiver avec un détergent adéquat puis éliminer à la brosse métallique les anciens fonds peu adhérents et les fibres mortes. Les surfaces présentant une contamination de moisissures, champignons et mousses doivent être préalablement traitées avec un détergent adéquat et un désinfectant adéquat.

Bois anciens lasurés : après lessivage et brossage métallique, appliquer une couche de Visir Clear Primer sur les surfaces mises à nues ou poreuses, puis appliquer sur la totalité des surfaces à traiter 1-2 couches de lasure translucide Demidekk.

---

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

La Lasure Translucide Demidekk a été spécialement développée pour le bois brut de sciage. Appliquer de façon régulière et travailler sur 2 planches en même temps. Travailler rapidement et éviter les projections de lasure sur les surfaces voisines à cause des propriétés de séchage rapide de la lasure Demidekk. Les marques de brosse possibles sur des surfaces rabotées diminuent pour chaque nouvelle couche. Utilisez des brosses à poil synthétique développées pour les peintures à l'eau et les lasures.

Bois neufs : traiter les surfaces avant ou immédiatement après montage. Les bois primairisés seront revêtus de 2 couches de Lasure Translucide Demidekk pour les bois bruts et 3 couches pour les bois rabotés. Si nécessaire, la couche finale peut être repoussée dans le temps mais pas plus qu'une année. Les bois non traités exposés aux intempéries plus de 4-6 semaines doivent être lessivés et brossés.

Bois anciens préalablement revêtus de lasures : 1-2 couches de Lasure Translucide Demidekk. Si les surfaces sont très abimées une lasure opaque est recommandée (Demidekk Optimal).

Généralités : les surfaces doivent être propres et sèches avant la mise en peinture. Pour s'assurer de la meilleure adhérence possible, les fonds anciens polis (glacés) doivent être lessivés et dépolis au papier de verre avant une application nouvelle. Les surfaces préalablement traitées à l'huile de lin ou avec des produits en contenant doivent être brossées jusqu'à la mise à nu du bois car l'huile de lin peut provoquer le cloquage de la nouvelle application. Appliquer sur toute la longueur de la surface pour éviter les différences sur les zones de recouvrement. Les bois durs exotiques riches en huile et en acidité doivent être préalablement nettoyés au solvant afin d'éliminer l'excès d'huile. Après le nettoyage il est recommandé de faire une application test.