

DEMIDEKK ULTIMATE



Lasure OPAQUE en phase aqueuse

01.2010

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Lasure Opaque Demidekk Ultimate est une lasure en phase aqueuse pour le bois, en extérieur, assurant une excellente stabilité de la couleur et de très longs cycles de maintenance (12 ans). Le produit contient des fongicides luttant contre la formation de champignon et moisissures. La combinaison de résines hautes qualité alkydes/acryliques et une forte concentration de pigments protège le bois de l'effet dévastateur du rayonnement Ultra Violet et procure un écran très efficace contre les intempéries.

C'est un produit écologique avec un coefficient d'émissions COV (max. 80g/l) bien en-dessous de la norme Européenne en vigueur (130g/l).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Utilisé comme système avec les primaires d'imprégnation VISIR.

Il est d'un séchage rapide, facile d'application et avec une longue rétention de couleur et de brillant (satiné).

A utiliser sur les bois neufs et anciens déjà peints ou lasurés ainsi que sur les bois prétraités (imprégnés). Il peut être utilisé sur des surfaces variées : métallique, plastique. Sur les surfaces métalliques il convient d'appliquer au préalable un primaire adéquat.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TypeRésines spéciales Alkyde/Acrylique

Couleur.....Blanc et suivant carte des teintes
avec

Bases A, B, C, Ochre, Jaune et Rouge

Oxyde

Mise à la teinte sur Jotun Multicolor

Brillance.....20-30

Viscosité.....100-150cP

Poids Spécifique.....Blanc/C-base : 1,30/1,11

Matières sèches en volume.....Blanc/C-base : 36,5/35%

Point Eclair.....NA

MISE EN ŒUVRE :

Epaisseur de film, sec.....40-50 microns

Epaisseur de film, humide.....90-110 microns

Rendement théorique sur bois brut.....7-10 m²/l

Rendement théorique sur bois raboté.....10-12 m²/l

Méthode d'application..... Brosse, pistolet ou rouleau

Réglage pistolet airless :

Buse.....0,46 mm / 0,018"

Angle de projection.....65-80 degrés

Pression à la buse.....15-18 MPa / 150-180 kg/cm²

Temps de séchage (à 23°C et 50% HR) :

Hors poussière.....0.5 heure

Sec au toucher.....2 heures suivant climat

Délai de recouvrement.....2 heures suivant climat

Nettoyage/Dilution.....Eau/ne pas diluer

DONNEES SECURITE :

Une fiche de données de sécurité a été publiée pour ce produit.

La réglementation Européenne limite à 130g/l de COV (cat. A/e) jusqu'à 2010.

La lasure translucide Demidekk contient un maximum de 80 g/l de COV.

FLAMMABILITE : ininflammable

GENERALITES :

Mise à la teinte.....Machine à teinter Jotun Multicolor à partir

des bases Blanc, A, B, C, Ochre, Jaune et Rouge Oxide

Emballage.....Blanc : 1L, 3L et 10L

Bases : 0.9, 2.7 et 9 litres

Remarques.....Ne pas appliquer s'il y a un risque de condensation ou de pluie avant que le film soit sec. La température ambiante de l'air et celle de la surface à peindre doivent être au moins de +5°C. Il est essentiel de traiter les coupes et entailles avec avec 3-4 couches (humide sur humide) de Demidekk Ultimate. Ne pas ajouter de additifs : huiles, adjuvants antigel... Les bases ne doivent pas être utilisées sans mise à la teinte (exceptée la base blanche).

Craint le gel transporter et stocker hors gel.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

PREPARATION DE SURFACES :

La surface doit être propre et sèche avant application de la lasure Opaque Demidekk Ultimate.

Les bois qui n'ont pas été traités depuis plus de 4 semaines doivent être nettoyés et les fibres mortes doivent être éliminées. Eliminer les fibres mortes et anciens fonds écaillés par ponçage ou brossage métallique.

PRIMAIRE

Sur bois neuf propre : appliquer une couche de VISIR PIGMENTE ou VISIR CLEAR . VISIR CLEAR doit être utilisé pendant l'hiver où les températures ambiantes sont inférieures à +5°C.

VISIR doit être appliqué généreusement à la brosse. Toutes les coupes et les entailles doivent être soigneusement traitées avec 3-4 couches humide sur humide avec le VISIR.

FINITION

Bois raboté neuf primairisé : 3 couches de Demidekk Ultimate

Surfaces anciennes ou bois brut primairisé : 2 couches de Demidekk Ultimate

GENERALITES

Arrondir les arêtes vives. Les boîtes de batch différent doivent être préalablement à leur usage mélangées afin de prévenir des variations de teinte. Mise à la teinte des bases sur Machine Jotun Multicolor. Ne pas ajouter au produit des huiles. Ne pas diluer. Les fonds anciens contenant des braies ou des huiles minérales peuvent entrainer des décolorations du produit, il est recommandé de faire au préalable une application test.

Un ensoleillement fort et direct sur la surface encore humide du produit peut conduire à la formation rapide d'une peau en surface du film puis à un cloquage.

La condensation en surface du film humide peut conduire à un aspect mat en surface.

Ne pas peindre des surfaces préalablement traitées à l'huile de lin, ces surfaces doivent être alors mises à nu.

Les surfaces préalablement traitées avec des peintures antifeu peuvent conduire à un écaillage dû à une extraction des sels du substrat.

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et notre expérience du terrain. Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est strictement limitée à la qualité intrinsèque du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter des changements.

Etiquetage Ecologique :

Demidekk Ultimate est homologué par l'institut Norvégien Ecolabelling , satisfait aux critères environnementaux et se qualifie pour l'utilisation de la FLEUR ECOLOGIQUE EUROPEENNE .

