

FINITION- MUR- EMULSION SILICONE DE JOTUN

04.2008

La Finition « MUR » Emulsion Silicone de Jotun est mate, résistante aux intempéries, hydrofuge , elle est basée sur des résines Silicone présentant une grande perméabilité. Elle contient des fongicides pour combattre les moisissures. La Finition « MUR » Emulsion Silicone de Jotun est recommandée pour les traitements en extérieur des façades non traitées ou déjà peintes. Les briques doivent être préalablement enduites avant mise en peinture.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type.....	Emulsion Silicone
Couleurs.....	Blanc, Bases Gris Clair, Gris Moyen, Gris Foncé
Aspect.....	.03 Mat
Viscosité.....	124 K.U.
Extrait sec en volume.....	.43%
Poids Spécifique.....	1.54

MISE EN ŒUVRE :

Epaisseur Film Sec.....	.55 microns
Epaisseur Film Humide.....	130 microns
Consommation recommandée.....	.6-9 m2/litre
Méthode d'Application.....	Brosse, rouleau ou pistolet
Réglage préconisé pour Pistolet Airless	
Buse.....	0.015 pouce
Angle.....	40-80°
Pression à la Buse.....	150 kg/cm2 mini
Temps de Séchage (23°C et 50% H.R.)	
Hors Poussières.....	60 minutes
Sec au toucher.....	60 minutes
Intervalle entre couche.....	12 heures

Diluant/Nettoyant.....Ne pas diluer/eau et savon

Proportion de mélange.....Monocomposant

Conditions Climatiques.....Températures plus +5°C

DONNEES SECURITE :

Ce produit contient un maximum de 75g/litre de COV alors que la limite imposée pour ce type de produit par la CE est de 75g/litre de COV (cat. A/c pour 2007)

EMBALLAGES :

Disponibles.....Blanc 3 et 10 litres

Bases 2.7L et 9L

PREPARATION DE SURFACE ET APPLICATION :

Préparation de surface

Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches. Moisissures, salissures et autres contaminations doivent être éliminées. Un enduit frais doit sécher au moins 4 semaines avant de peindre. Les défauts de constructions éventuels doivent être réparés avant mise en peinture. Les parties peu adhérentes et d'éventuelles applications anciennes de chaux doivent être éliminées. Toute surface non traitée doit être primarisée avec le Primaire « MUR » Emulsion Silicone de Jotun. Les briques doivent être enduites avant mise en peinture.

Mise en œuvre

En cas de fissures supérieures à 0.5mm dans le support ou dans le cas il y a nécessité de régulariser et de lisser les différentes textures de surface du support, la Sous Couche « MUR » Emulsion Silicone doit être appliquée en couche intermédiaire. La Sous Couche « MUR » Emulsion Silicone de Jotun doit toujours être recouverte avec la Finition « MUR » Emulsion Silicone de Jotun

La Finition Acrylique « MUR » est prête à l'emploi. NE PAS DILUER ! Appliquer généreusement et de façon régulière à la brosse et rouleau+brosse ou airless.

Déclaration

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et sur notre retour d'expérience.

Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est limitée à celle de la qualité du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux présentes données.