



FINITION ACRYLIQUE JOTUN-MUR-

Finition en Phase Aqueuse pour Surfaces Maçonnées

01.2009

La Finition « MUR » Acrylique de JOTUN est une peinture satinée/mat, acrylique en phase eau, à très haute résistance aux intempéries et aux alkalis destinées aux surfaces maçonnées avec une très forte adhérence. Elle contient des fongicides pour combattre les moisissures (traces noires). La Finition « MUR » Acrylique de JOTUN est recommandée pour les surfaces maçonnées en extérieur, nues ou peintes (sauf sur des plâtres riche en chaux), et est particulièrement adaptée sur béton. Elle est aussi recommandée sur plaques ciment (sauf Supereternit), qui sont préalablement primarisées avec le Primaire « MUR » Acrylique Jotun. La brique doit être enduite préalablement à la peinture.

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Type.....	Acrylique pur
Couleurs.....	Blanc et bases A, B and C
Aspect.....	07 Satiné/Mat
Viscosité.....	124 K.U.
Extrait sec en volume.....	40%

MISE EN ŒUVRE :

Epaisseur Film Sec.....	55 microns
Epaisseur Film Humide.....	130 microns
Consommation recommandée.....	7-8 m ² /litre
Méthode d'Application.....	Brosse, rouleau ou pistolet
Réglage préconisé pour Pistolet Airless	
Buse.....	0.021 pouce
Angle.....	65-80°
Pression à la Buse.....	120 kg/cm ² mini
Temps de Séchage (23°C et 50% H.R.)	
Hors Poussières.....	30 minutes
Intervalle entre couche.....	10 heures mini
Diluant/Nettoyant.....	Ne pas diluer/eau et savon

Proportion de mélange.....Monocomposant

Conditions Climatiques.....Températures plus +5°C

DONNEES SECURITE :

Ce produit contient un maximum de 40g/litre de COV alors que la limite imposée pour ce type de produit par la CE est de 40g/litre de COV (cat. A/c pour 2010)

EMBALLAGES :

Disponibles.....1, 3 et 10 litres Blanc

0.9, 2.7 et 9L Bases

PREPARATION DE SURFACE ET APPLICATION :

Préparation de surface

Les surfaces à peindre doivent être saines, propres et sèches. Moisissures, salissures et autres contaminations doivent être éliminées. Un enduit frais doit sécher au moins 4 semaines avant de peindre. Les défauts de constructions éventuels doivent être réparés avant mise en peinture. Les parties peu adhérentes et d'éventuelles applications anciennes de chaux doivent être éliminées. Toute surface non traitée doit être primairisée avec le Primaire Acrylique « MUR » de Jotun. Les briques doivent être enduites avant mise en peinture.

Mise en œuvre

La Finition Acrylique « MUR » est prête à l'emploi. NE PAS DILUER ! Appliquer généreusement et de façon régulière.

Déclaration

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et sur notre retour d'expérience.

Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est limitée à celle de la qualité du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux présentes données.