

# PRIMAIRE - MUR - EMULSION SILICONE DE JOTUN

---

04.2008

Le Primaire « MUR » une Emulsion Silicone de Jotun est un primaire non pigmenté, en phase aqueuse, basé sur une combinaison de micro dispersion et emulsion de Silicone. Il possède un excellent pouvoir pénétrant et de bonnes propriétés de fixation, un haut degré de perméabilité et il est hydrofuge. Le Primaire « MUR » Emulsion Silicone est utilisé comme primaire sur toutes les surfaces maçonnées pour fixer tous les éléments peu adhérents de la surface avant la mise en peinture. Le Primaire « MUR » Emulsion Silicone doit être recouvert avec la Finition « MUR » Emulsion Silicone de Jotun ou bien avec la Souscouche « MUR » Emulsion Silicone sur les parties où il est nécessaire de ponter les fissures et de régulariser les différentes textures de la surface. Les briques doivent être enduites avant peinture.

---

## CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Type .....                 | Résines Silicone en micro dispersion et<br>Emulsion non pigmentée |
| Couleur.....               | Incolore  |
| Aspect.....                | Ne doit pas former un film  |
| Viscosité.....             | 10-12 sec. Din 4  |
| Extrait sec en volume..... | 10%   |
| Poids spécifique.....      | 1.0   |
| Point éclair.....          | Sans objet (phase aqueuse)  |

---

## MISE EN ŒUVRE :

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Consommation recommandée.....     | 5-10 m <sup>2</sup> /litre        |
| Méthode d'application.....        | Brosse Dure, pistolet pneumatique |
| Temps de séchage (23°C, 50% H.R.) |                                   |
| Hors poussières.....              | 1-2 heures                        |
| Sec au toucher.....               | 4-6 heures                        |
| Diluant/Nettoyant.....            | Ne pas diluer, nettoyer à l'eau   |
| Proportion de mélange.....        | Monocomposant                     |

---

## **DONNEES SECURITE :**

La Communauté Européenne limite le contenu en COV pour ce type de produit à 30g/l (cat. A/h à 2010).

Le Primaire « MUR » Silicone Emulsion contient un maximum de 30 g/l de COV

---

## **EMBALLAGES :**

Disponible.....10 litre

---

## **PREPARATION DE SURFACE ET APPLICATION:**

Préparation de Surface : La surface doit être saine, propre et sèche.

Les particules peu adhérentes (peinture, mortier et autres) doivent être éliminées. Les mousses, salissures et autres contaminations doivent être éliminées avec un détergent approprié puis ensuite rincer à l'eau claire. Les défauts de construction éventuels doivent être réparés avant la mise en peinture. Les nouveaux enduits doivent sécher 4 semaines avant l'application de ce Primaire. Les briques doivent être enduites avant mise en peinture.

Primaire : Appliquer le Primaire Jotun « MUR » Emulsion Silicone, ne pas générer un film à la surface. Appliquer le produit à la brosse, rouleau+brosse, travailler pour bien faire pénétrer ce primaire dans le support.

Finition : Appliquer 2 couches de Finition Jotun « MUR » Emulsion Silicone

Remarque : Ce produit ne peut être teinté.

---

## **Déclaration**

Les informations contenues sur cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sont basées sur les tests de laboratoire et sur notre retour d'expérience.

Etant donné que le produit est appliqué sans notre contrôle, notre garantie est limitée à celle de la qualité du produit. Jotun se réserve le droit d'apporter sans préavis des modifications aux présentes données.